

АОТАОЧЖИЦЗЕ (Чжэнчжоу) Текнолоджи Ко., Лтд. (奥陶智界 (郑州) 科技有限公司)

1919 Силан-модифицированный полимерный клей (1919 硅烷改性聚合物粘合剂)

Основные характеристики / Основные области применения

Основные характеристики	Основные области применения
· Однокомпонентный, влажного отверждения, высокая вязкость, устойчивость к стеканию · Не содержит растворителей, не содержит свободных изоцианатов, низкий запах · Высокая эластичность, высокая прочность сцепления, широкая совместимость с основаниями · После отверждения обладает отличной эластичностью, поддается шлифовке и окрашиванию	· Подходит для высокопрочного эластичного склеивания внутри и снаружи помещений · Основания включают древесину, металл, металлические грунтовки и окрашенные поверхности, керамику

Технические данные

Параметр	Типичное значение
Внешний вид	Однородный, пастообразный
Плотность (г/см ³)	1,62 ± 0,03
Тиксотропия (мм)	0
Время образования поверхностной плёнки (мин)	25
Скорость отверждения (мм/24 ч)	2,3

Параметр	Типичное значение
Прочность при растяжении (МПа)	1,4
Относительное удлинение при разрыве (%)	> 300
Прочность при сдвиге сталь-сталь (МПа)	1,5
Прочность при сдвиге Al-Al (МПа)	1,5
Твёрдость (по Шору А)	42
Содержание нелетучих веществ (%)	99,3

Примечание: Приведённые выше результаты испытаний представляют собой типичные значения характеристик продукта и не могут служить нормативными показателями. Фактические значения могут варьироваться в зависимости от температуры, влажности, типа основания, способа нанесения и других внешних факторов.

Указания по нанесению

- **Очистка поверхности:** С помощью марли или других инструментов удалить пыль, частицы, рыхлые материалы, масляные загрязнения, поверхностную влагу, следы ржавчины и остатки клея с мест, подлежащих нанесению.
- **Праймер не требуется.**
- **Нанесение:** С помощью ручного или пневматического клеевого пистолета либо другого клеевого оборудования нанести герметик на рабочий участок.
- **Технологическое окно:** Температура от 5 до 40 °С.

Упаковка и транспортировка / Хранение и срок годности

Упаковка и транспортировка	Хранение и срок годности
· Спецификация упаковки: 400 мл, 500 мл, 600 мл — мягкая упаковка или жёсткая туба · Транспортировка: перевозится как неопасный груз. Во время транспортировки следует избегать воздействия солнечных лучей и дождя. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться осторожно, во избежание повреждения упаковки	· Хранение: Окружающая среда должна быть прохладной, сухой, без источников огня и тепла, с хорошей вентиляцией, без прямого солнечного света, защищена от повреждения водой, не допускается контакт с кислотами, щелочами и другими вредными веществами. · Срок годности: с даты производства срок хранения составляет 12 месяцев. По истечении срока хранения продукт может быть повторно проверен по стандартам; если он соответствует требованиям стандарта, его использование допускается

Примечание: Данные и информация в настоящем документе основаны на наших текущих знаниях и опыте. В случае появления новых знаний и опыта не исключается возможность изменения информации и данных настоящего документа без предварительного уведомления. Поскольку условия использования и применимое законодательство могут различаться в зависимости от места и времени, клиент несёт ответственность за определение того, подходят ли ему продукты и информация о продуктах, содержащиеся в настоящем документе, а также за обеспечение соответствия своего рабочего места и способов обращения с продукцией применимому законодательству и другим государственным нормативным актам.