



ООО«Ордовижен рус»

**ODM-167D Низкомодульный силано-
модифицированный герметик**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
· Однокомпонентный, влажного отверждения, высокая вязкость, устойчивость к стеканию · Не содержит растворителей, не содержит свободных изоцианатов, низкий запах · Класс 25 LM, высокая прочность сцепления, широкая совместимость с основаниями · После отверждения обладает отличной эластичностью, поддается шлифовке и окрашиванию	· Подходит для герметизации и склеивания сборных железобетонных конструкций · Склеивание РЕТ-нетканого материала с бетоном · Основания включают древесину, металл, металлические грунтовки, окрашенные поверхности, керамику

УКАЗАНИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подготовка поверхности: С помощью марли или других инструментов удалить пыль, частицы, рыхлые материалы, масляные загрязнения, поверхностную влагу, следы ржавчины и остатки клея с мест, подлежащих нанесению.

Нанесение: С помощью ручного или пневматического пистолета для герметика либо другого оборудования нанести герметик на рабочую поверхность.

Технологическое окно: Температура от 5 до 40 °С.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Упаковка: 400 мл, 500 мл, 600 мл — мягкая упаковка или твердая упаковка

Транспортировка: Перевозится как неопасный груз. Во время транспортировки следует избегать воздействия солнечных лучей и дождя. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться осторожно, во избежание повреждения упаковки.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранение: Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от источников огня и тепла, с хорошей вентиляцией, без прямых солнечных лучей, исключая воздействие влаги. Не допускать контакта с кислотами, щелочами и другими вредными веществами.

Срок годности: С даты производства срок хранения составляет 9 месяцев. По истечении срока годности продукт может быть повторно проверен по стандартам; если он соответствует требованиям, его использование допускается |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Параметр	Типичное значение
Внешний вид	Серый или черный, однородный, пастообразный
Плотность (г/см ³)	1,43 ± 0,03
Устойчивость к стеканию (мм)	0
Время образования поверхностной пленки (мин)	40
Скорость отверждения (мм/24 ч)	4,0
Прочность при растяжении (МПа)	1,5
Относительное удлинение при разрыве (%)	800
Модуль упругости при растяжении (МПа)	0,35 (23°C), 0,35 (-20°C)
Прочность при сдвиге сталь-сталь (МПа)	2,0
Прочность при сдвиге Al-Al (МПа)	2,2
Твердость (по Шору А)	15
Экструдированность (мл/мин)	900
Содержание нелетучих веществ (%)	99,1

*** * * Примечание:** Приведенные выше результаты испытаний представляют собой типичные значения характеристик продукта и не могут служить нормативными показателями. Фактические значения могут варьироваться в зависимости от внешних факторов, таких как температура, влажность, тип основания, способ нанесения и т.д.

*** * * Внимание:** Данные и информация, приведенные в данном документе, основаны на наших текущих знаниях и опыте. В будущем, по мере появления новых знаний и опыта, мы не исключаем возможности изменения информации и данных в этом документе без предварительного уведомления. Поскольку условия применения и применимое законодательство могут различаться в зависимости от места и времени, клиент несет ответственность за определение того, подходят ли продукты и информация о продуктах, представленные в данном документе, для использования клиентом, а также за обеспечение соответствия своего рабочего места и способов обращения с продуктами применимым законам и другим государственным нормативным актам.